

深圳市市场监督管理局

人造石产品质量快速检测实施规范

编号：KJGF-SZ-003-2024

一、适用范围

本规范适用于深圳市生产及流通领域人造石产品质量快速检测。
产品范围适用于：人造石实体面材、人造石石英石（或石英微晶合成装饰板或人造硅晶石）、人造石岗石（或人造大理石）。

二、抽样方法

1. 取样方式

在生产领域抽样时，在被抽样生产者的待销产品中随机抽取。在流通领域抽样时，在被抽样销售者的待销产品中随机抽取。

2. 抽样数量

每款产品抽取 1 组样本，每组样品量为 3 块。

3. 购样情况

检测不涉及破坏性项目，原则上无需购买样品；涉及可能破坏/破坏性项目，检测结束后，如果样品破坏，应向商家购买样品，如果样品没有破坏，无需向商家购买样品。样品经拆卸后可复原，不影响二次销售的，不属于样品破坏范畴。

三、检测项目、方法及判定

1. 尺寸偏差（长度、宽度）

检测方法：实体面材和岗石板材的长度、宽度用精度为 0.1m 的

钢平尺或能够满足精度要求的量具进行测量测量板材的四边及各边的中点。石英石板材的长度、宽度用精度为 1mm 的量具(钢平尺)进行测量，测量板材的四边及各边的中点。。

判定依据：JC/T 908-2013《人造石》中 6.1 条款或产品明示的执行标准。

不符合程度：一般

2.巴氏硬度

检测方法：实体面材巴柯尔硬度按 GB/T 3854-2017《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》的规定进行试验。

判定依据：JC/T 908-2013《人造石》中 6.3 条款或产品明示的执行标准。

不符合程度：严重

3.莫氏硬度

检测方法：石英石和岗石莫氏硬度按 JC/T 908-2013 附录 A 的规定试验。

判定依据：JC/T 908-2013《人造石》中 6.4 条款或产品明示的执行标准。

不符合程度：严重

四、附则

本规范编制单位：华测检测认证集团股份有限公司、苏州市华测检测技术有限公司

本规范编制人员：李梅娟、彭小娟、陈卫海、何成文、韦春满

本规范由深圳市市场监督管理局产品质量安全监管处管理